



2K MS Polymer čierny kartuša 500g

Základ	SMP silánom modifikovaný polymér
Farba	čierna
Miešací pomer	1 : 1
Konzistencia	stabilný
Teplota spracovania	+5°C do +40°C
Čas spracovania	30 min.
Hustota (DIN 53479)	1,36 g/ml
Teplotná odolnosť	-40°C do + 90°C (po vytvrdnutí)
Zmena objemu	10 %
Vytvorenie kvôry (23C° 55% rF)	35 min.
Tvrde zaschnutie	2 hod.
Tvrdosť Shore-A (DIN 53505)	45
Vypĺňanie medzier	25 mm
Predĺženie prestávky (DIN 53504)	300 %
Stavebná trieda (DIN 4102 Teil 1)	B2 (normálne horľavý)
Pevnosť v ťahu (DIN 53504)	2,4 MPa
Čas použiteľnosti (v chlade a v suchu)	9 mesiacov kartuša 12 mesiacov kartuša
Hodnoty sú priemerné hodnoty. Slúžia len pre vašu informáciu, ale neposkytujú žiadnu záruku.	
<ul style="list-style-type: none">o nízky zápacho dobrá ochrana proti koróziio bez izokyanátov, rozpúšťadiel a silikónuo pretierateľnéo trvalo elastickéo mokré do mokrého použiteľnéo tlmenie nárazov <p>Produkt má dobrú odolnosť voči vode, alifatickým rozpúšťadlám, minerálnym olejom, tukom, zriedeným anorganickým kyselinám a zásadám. Produkt má nízku odolnosť voči aromatickým rozpúšťadlám, koncentrovaným kyselinám a chlorovodíku.</p>	



Aplikácia	
<ul style="list-style-type: none">o na lepenie v oblasti kovov, zariadení a konštrukcie strojov, plastov, ventilácie a klimatizácie, karosérií, vozňov, vozidiel a kontajnerovo obzvlášť vhodné na lepenie kovov, práškovo lakovaných, lakovaných povrchov, rôznych plastov, keramiky, kameňa, betónu a dreva	
Processing note	
<p>Nie je potrebná tepelná ani chemická predúprava. Lepené povrchy musia byť životaschopné, suché, čisté, zbavené prachu a mastnoty.</p> <p>Vložte dvojité kartušu / kartušu do dávkovacej pištole a potom ju zatvorte. Odskrutkujte uzáver, nasadte a utiahnite miešaciu trysku. Materiál vytlačte pomocou dávkovacej pištole a prvé 2 g zlikvidujte, pretože ešte nie sú zmiešané v pomere 1:1.</p> <p>Na spracovanie 300 g kartuše je možné použiť akýkoľvek štandardný silikónový lis.</p>	
RoHS conform	
Balenie	Kód produktu
12 kartuša á 300 g	MMS.2K.S.S300
6 dvojité kartuša á 500g	MMS.2K.S.S400