



Brandprüfungen		
Physikalische Eigenschaften		
Kleber Part A		
Chemische Basis	Methacrylat Klebstoff (MMA)	
Farbe	gelblich	
Dichte	ca. 0,96 g/cm ³	
Viskosität @20°C mPa·s Brookfield	100.000 bis 125.000	
Aktivator Part B		
Farbe	schwarz	
Dichte	ca. 1,07 g/cm ³	
Viskosität @20°C mPa·s Brookfield	50.000 bis 70.000	
Gemischt A&B		
Farbe	schwarzes thixotropes Gel	
Mix Rate nach Volumen	10:1	
Verarbeitungszeit	4 bis 6 Minuten	
Fixierzeit	15 bis 18 Minuten	
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden	
Lagerstabilität bei 4°C-25°C	12 Monate	
Typische Eigenschaften (ausgehärtet)		
Zugfestigkeit	22 - 25 MPa	
Elastische Eigenschaften	bis zu 140%	
Shore Härte D	74	
Spaltfüllvermögen	bis zu 10 mm	
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis 150°C	
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.		


Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Geeignete Materialien	
Carbon, Styrol, Stahl Gelcoats, Polyester, FRP, Nylon, PPE, ABS, Holz, Aluminium, PBT, Edelstahl, Glasfaser, etc.	
Chemische Beständigkeit	
Exzellente Beständigkeit gegen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hydrocarbon ○ Säuren und Basen (3-10ph) ○ Salzlösungen
<p>Beschreibung: MEGABOND 3000 ist ein hochfestes, schnell aushärtendes, zweikomponentiges, strukturelles Klebstoffsystem, entwickelt um hohe Schlagfestigkeit zu bieten. Die hohe Viskosität ist ideal für fugenfüllende und vertikale Flächen und bietet zugleich Restflexibilität. Für die Verklebung von u.a. Thermoplasten, aber auch ausgezeichnete Haftung auf Verbundwerkstoffen und vielen Metallen, in den meisten Fällen ohne Primer.</p>	
<p>Verarbeitungshinweis (50 g): Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein (z.B. mit Marston Cleaner). Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Doppelkartusche in die Dosierpistole einlegen und verschließen. Verschlusskappe abdrehen, Mischdüse aufstecken und festdrehen. Material mit der Dosierpistole ausdrücken und die ersten 2 g entsorgen, da diese noch nicht gemischt sind. Die Abbindezeit verkürzt sich bei hohen Temperaturen. Werkstücke zusammenfügen und fixieren. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern.</p>	

RoHS konform	
Verpackungseinheit	Artikelnummer
9 Stück á 50 g	MMB.3.S50
6 Stück á 380 g	MMB.3.S380

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de