



MD Aluminium 900 Spray

Stand: August 16

Farbe	Silber, Aluminium
Abriebfestigkeit	sehr gut
Temperaturbeständigkeit	+500°C
Dichte bei 20°C	0,75 kg/m ³
Partikelreinheit	99% reinst
Entsorgung	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert
Staubtrocken nach	8 Minuten
Griffest nach	20-25 Minuten
Endtrocknung nach	ca. 24 Stunden
Lagerung +5°C - +30°C	24 Monate
Artikelbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Leichtmetallbeschichtung aus 99,5% mikrofeinen Reinaluminiumplättchen ○ Hochtemperaturbeständig bis 900°C witterungsbeständiger, folienartiger, kathodischer Korrosionsschutz ○ Abriebfeste Aluminiumbeschichtung, kratz- und bürstfest ○ Gegenüber den meisten Säuren und Laugen beständig, dampfstrahlfest ○ Trocknet schnell und bildet eine außerordentlich glatte Oberfläche ○ Doppelter Schutz durch Aluplättchenpigmentierung und zusätzliche Kunststoffbeschichtung 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Haftet auf allen Metallen, Keramik, Holz, Glas und Fliesen sowie den meisten Kunststoffen ○ Elektrisch leitfähig, gut zu verarbeiten und überlackierbar ○ Ideal zum schnellen Ausbessern von Schadstellen an frisch feuerverzinkten Oberflächen nach Schäden durch Schweißen, Bohren, Feilen, Schneiden oder Sägen ○ Abgefüllt mit umweltverträglichem, neutralem Treibmittel
Einsatzgebiete	
<p>Geeignet zur Wartung und Werterhaltung von Rohrleitungen, Stahl- und Maschinenbau, Öfen, Heiz-, Dampf- und Verbrennungsanlagen, Turbinen, Klima- und Lüftungstechnik, Abgasanlagen, Kessel- und Behälterschutz etc.</p>	
<p>Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.</p>	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Anwendung	
Untergrund gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen! Dose auf Raumtemperatur bringen (16 - 20°C) und gut schütteln. Wenn Kugel hörbar, noch 2 Minuten weiter schütteln. Mit einem Abstand von 25 - 30 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen.	
Verpackungseinheit	Artikelnummer
12 Spraydosen á 400 ml	MSP.AS.Y400

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de