

technický list

MD Anaeróbne zaistenie 650.648

vysoká pevnosť/stredná viskozita

- Rýchle vytvrdzovanie
- Odolnosť voči mnohým látkam
- Veľmi vysoká pevnosť, i na ľahko naolejovaných spojovaných súčiastiach
- Nízkoviskózne s veľmi dobrým kapilárnym účinkom
- Stredne a vysoko viskózne pre ložiská



Hodnoty sú priemerné hodnoty. Majú slúžiť len pre vašu informáciu, ale nepreberáme žiadnu záruku.

Základ:	Methakrylát ester
Farba:	zelená
Zápach:	charakteristický
Viskozita (25°C):	400-600 mPa.s
Hustota (25°C):	1,10 g/cm ³
Tepelná odolnosť:	-55°C do 175°C
Max. vyplňovanie medzier:	0,15 mm
Moment odtrhnutia z pokoja (DIN EN ISO 10964)	30-35 N m
Pevnosť v strihu (DIN 54452):	20-30 N/mm ²
Stabilita:	2-5 minút
Funkčná pevnosť:	1-3 hodiny
Doba skladovania:	12 mesiacov
Max. závitov:	20
Trieda pevnosti (DIN 30661)::	3
Zaťaženie:	55-70 N m
Bod vzplanutia:	>100°C
Tlak pary:	< 3 mbar



- Anaeróbne zaistenie je 1komponentné lepidlo, ktoré sa pri kontakte s kovom vytvrdí pri vylúčení vzduchu.
- Anaeróbne zaistenie lepí, tesní a zabezpečuje šróbové spojenie, spojované súčasti, ložiská a trubkové spoje jednoducho, bezpečne a trvalo.
- Anaeróbne zaistenie nahradzuje tradičné postupy upevnenia ako sú závlačky, pružinové krúžky a tesniace krúžky.

Pokyny pre spracovanie:

Vzhľadom k tomu, že materiál reaguje až po spojení častí. Anaeróbne tekuté plasty nereagujú v kombinácii kov – umelá hmota, v takom prípade je treba pracovať s aktivátorom. Rôzne typy o rôznej pevnosti umožňujú presný súlad s Vaším prípadom použitia a sú rozhodujúce pre úspech zlepenia. Stability sa dosiahne cca po 2-5 minútách. Definitívne pevné po 12 hodinách. Vytvrdnutie je možné značne urýchliť pomocou aktivátorov.

RoHS kompatibilné

Obalové jednotky:

10 x fľaštička po 50 g

MBL.650.F50

12 x fľaštička po 250 g

MBL.650.F250

25 čerpací dávkovač s obsahom 15 g s praktickým displejom

MPD.D15

25 čerpací dávkovač s obsahom 50 g s praktickým displejom

MPD.D50