



MARSTON-DOMSEL GmbH

Klebe- und Dichttechnik

Technický list

MARSTON Universaldichtung

Farba:	červená
Hustota (25°C):	1,10 g/cm ³
Východzí produkt:	60,0 - 70,0% polyuretanu
Rozpúšťadlo:	30,0 - 40,0% (zmes acetonu/octanu ethylnatého)
Tepelná odolnosť od:	-50°C
Tepelná odolnosť do:	+270°C (krátkodobo do 300°C)
Max. vyplňovanie medzier:	cca 0,20 mm
Stav pri dodaní:	pastovitý
Korózna vlastnosť:	zabraňuje atmosférickej korózii
Skladovateľnosť:	neobmedzená pri izbovej teplote



Neobsahuje žiadne isokyanáty

Odolnosť:

Trvale plastická, veľmi adhezívna tesniaca hmota na báze polyuretanu. Na základe svojej vynikajúcej tepelnej, mechanickej a chemickej odolnosti sa **MARSTON-Universaldichtung** hodí obzvlášť pre náročné a kritické tesniace spoje.

MARSTON-Universaldichtung je mimo iného spoľahlivý voči všetkým minerálnym olejom a tiež syntetickým olejom, voči mazivám, pohonným látkam, aditívam, vzduchu, plynom, vode a tiež i vodným zmesiam mrazuvzdorných prísad.

Kombinácia materiálov:

1. Kov-kov
2. Kov-umelá hmota
3. Umelá hmota-umelá hmota

Vlastnosti:

- trvale plastické
- veľmi kvalitná adhériez na tesniacej ploche
- rýchlo použiteľné
- odolné voči mnohým médiám
- ľahká demontáž
- bez korózie

Bergheimer Str. 15 ■ D-53909 Zülpich ■ Tel. 02252/94150 ■ info@marston-domsel.de
■ www.marston-domsel.de

Stand srpen 12

Seite 1 von 2

Marston_Universaldichtmasse_TDB_tschech.docx

Údaje o tomto výrobku sú zostavené na základe nášho najlepšieho vedomia a slúžia len k informačným účelom. Nároky vyplývajúce z týchto údajov sú vylúčené. Pred použitím musíte previesť dôkladné pokusy na základe tohto prospektu. Zodpovednosť za prípadné opatrenia na ochranu majetku a osôb nesie užívateľ. Bezpečnostné listy podľa požadovanej normy je možné na pranie dodať pre všetky výrobky. .



MARSTON-DOMSEL GmbH

Klebe- und Dichttechnik

Príklady použitia:

Utesňovanie motorov a plášťov v priemysle výroby automobilov a motocyklov, výroba traktorov, elektro-priemysel, v elektrárňach s turbínami a jadrových elektrárňach, strojárstve, konštrukcii prevodoviek, potravinárskom odvetví, plynových, vodných elektrárňach, výroba čerpadiel, ťažba a mnoho ďalších. K dispozícii sú rôzne verzie. **MARSTON-Universaldichtung** je bez silikónu.

Pokyny ku spracovaniu:

Tesniace plochy očistíte pomocou MARSTON CLEANER. **MARSTON-Universaldichtung** naneste na jednu stranu, v prípade silnej drsnosti obojstranne a nechajte cca 10 minút na vzduchu vyvetrať.

Potom časti zmontujte. Po 10 minútách opäť šróbové spojenie dotiahnite.

Už nie je nutná ďalšia doba čakania!

Obalové jednotky:

20 x trubky à	20 ml	Art.Nr. MMD.T20
10 x trubky à	80 ml	Art.Nr. MMD.T80
12 x Plechovky à	125 ml	Art.Nr. MMD.D125
12 x Dura-Press à	200 ml	Art.Nr. MMD.K200
20 x kazety à	300 ml	Art.Nr. MMD.K300
10 x Plechovky à	800 ml	Art.Nr. MMD.D800

Bergheimer Str. 15 ■ D-53909 Zülpich ■ Tel. 02252/94150 ■ info@marston-domsel.de
■ www.marston-domsel.de

Údaje o tomto výrobku sú zostavené na základe nášho najlepšieho vedomia a slúžia len k informačným účelom. Nároky vyplývajúce z týchto údajov sú vylúčené. Pred použitím musíte previesť dôkladné pokusy na základe tohto prospektu. Zodpovednosť za prípadné opatrenia na ochranu majetku a osôb nesie užívateľ. Bezpečnostné listy podľa požadovanej normy je možné na prianie dodať pre všetky výrobky.