



nízka viskozita NSF Registration No. 150266 Category Code: P1

Báza	Etyl kyanakrylát
Farba	bezfarebné
Viskozita 20°C	3-10 mPas
Hustota	1,05 g/cm³
Zaschnutie - hliník	5-10 sekúnd
Zaschnutie - guma	2-5 sekúnd
Výsledná pevnosť	24 h
Schopnosť vyplňovať špáru max.	0,05 mm
Teplotná stálosť od	-50 °C do +80 °C
Tepelná vodivosť ASTM C 177	0,10
Pevnosť v strihu DIN 53283	22 N/mm²
Doba skladovania pri teplotách 5°C až 8°C	12 mesiacov

Hodnoty jsou průměrné hodnoty. Mají sloužit pouze pro vaši informaci, ale nepřebíráme žádnou záruku.

REACH registrovaný

Nie je súčasťou tohto výrobku:

Amíny, benzen, benzoyl, biocidy, bisfenol, DEHP, arašidový olej, halogen, latexové nanočastice, trvalé, perfluorované povrchovo aktívne látky, PFOS, PFOX, ftaláty, silikon

Pokyny ku spracovaniu:

Lepené diely musia byť čisté a zbavené oleja a mastnoty. Sekundové lepidlo naneste v jednu stranu v tenkej vrstve a lepené časti k sebe pritlačte. K zaschnutiu dôjde, v závislosti na lepenom materiálu, v priebehu niekoľkých sekúnd. Výslednej pevnosti sa dosiahne po 24 hodinách. Pre urýchlenie vytvrdnutia možno použiť aktívnu prísadu č. 9. Pri lepení materiálov, ako je PP, PE, teflón alebo silikón, musia byť diely vopred ošetrené základným náterom č. 7.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Technický list

MD GLUE Rýchloschnúce lepidlo

Kombinácia materiálov	MD GLUE BS.406 Rýchloschnúce lepidlo
Materiál	
kov	++
plast*	++
guma	++
Elastomer/EPDM	++
drevo	
sklo/keramika	+
kôža	
Charakter	rychly kapilárny
+ vhodný ++ obzvlášť vhodný	
Skladovanie	na chladnom, suchom a tmavom mieste optimálna teplota: 6°C– 8°C
V souladu RoHS	
Balenie:	Číslo výrobku:
25 kusov à 10 g	MGL.BS.F10
12 kusov à 20 g	MGL. BS.F20
12 kusov à 50 g	MGL. BS.F50
500 g jednotlivo	MGL.BS.F500
20 kg v 1 plechovke	MGL.BS.K20
jiné balenia na požiadanie	

Zastúpenie pre SR: ARIN s.r.o., Domové role 78, 821 05 Bratislava
www.arin.sk e-mail: arin@arin.sk

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Údaje u tohto výrobku sú zostavené na základe nášho najlepšieho vedomia a slúži len na informačné účely. Nároky vyplývajúce z týchto údajov sú vylúčené. Pred použitím musíte vykonať dôkladné pokusy na základe tohto prospektu. Zodpovednosť za prípadné opatrenia na ochranu majetku a osôb nesie užívateľ. Bezpečnostné údaje podľa požadovanej normy možno na želanie dodať pre všetky výrobky..