



vysoká viskozita NSF Registration No. 150267 Category Code: P1

Báza	Etyl kyanakrylát
Farba	bezfarebné
Viskozita 20°C	2.500-3.000 mPas
Hustota	1,08 g/cm ³
Bod vzplanutia	85 °C
Zaschnutie - hliník	30-50 sekúnd
Zaschnutie- guma	20-40 sekúnd
Výsledná pevnosť	24 h
Schopnosť vyplňovať špáru max.	0,15 mm
Teplotná stálosť od	-50 °C do +135 °C
Tepelná vodivosť ASTM C 177	0,15
Pevnosť v strihu DIN 53283	24 N/mm ²
Doba skladovania pri teplotách 5°C až 8°C	12 mesiacov

Hodnotysú priemerné hodnoty. Majú slúžiť len pre vašu informáciu, ale nepreberáme žiadnu záruku.

REACH registrovaný

Nie je súčasťou tohto výrobku:

Amíny, benzén, benzoyl, biocídy, bisphenol, DEHP, pezinový olej, halogén, latexové nanočastice, trvalé, perfluorované povrchovo aktívne látky, PFOS, PFOX, phtaláty, kremík

Pokyny ku spracovaniu:

Lepené diely musia byť čisté a zbavené oleja a mastnoty. Sekundové lepidlo naneste v jednu stranu v tenkej vrstve a lepené časti k sebe pritlačte. K zaschnutiu dôjde, v závislosti na lepenom materiálu, v priebehu niekoľkých sekúnd. Výslednej pevnosti sa dosiahne po 24 hodinách. Pre urýchlenie vytvrdnutia možno použiť aktivačný prísadu č. 9. Pri lepení materiálov, ako je PP, PE, teflón alebo silikón, musia byť diely vopred ošetrené základným náterom č. 7.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Technický list

MD GLUE Rýchloschnúce lepidlo

Kombinácia materiálov	MD GLUE 405 Rýchloschnúce lepidlo
Materiál	
kov	++
plast*	++
guma	+
Elastomer/EPDM	+
drevo	++
sklo/keramika	++
koža	+
Charakter	až 135 ° C extrémna odolnosť
+ vhodný ++ obzvlášť vhodný	
Skladovanie	na chladnom, suchom a tmavom mieste optimálna teplota: 6°C– 8°C
V súlade RoHS	
Balenie:	Číslo výrobku:
25 kusov à 10 g	MGL.405.F10
12 kusov à 20 g	MGL.405.F20
12 kusov à 50 g	MGL.405.F50
500 g jednotlivo	MGL.405.F500
20 kg v 1 plechovke	MGL.405.K20
iné balenia na požiadanie	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Údaje u tohto výrobku sú zostavené na základe nášho najlepšieho vedomia a slúži len na informačné účely. Nároky vyplývajúce z týchto údajov sú vylúčené. Pred použitím musíte vykonať dôkladné pokusy na základe tohto prospektu. Zodpovednosť za prípadné opatrenia na ochranu majetku a osôb nesie užívateľ. Bezpečnostných údajov podľa požadovanej normy možno na želanie dodať pre všetky výrobky.