



| <b>HT MS POLYMER</b>  |   |
|---|---|
| Základ  | MS Polymer  |
| Hustota   | 1,53 g/ml   |
| Farba   | čierna, šedá, biela   |
| Čas tvorby kože (23°C/55 % RV)  | 10 minút  |
| Tvrdnutie 24 h  | 3 mm  |
| Zrážanie  | malé  |
| Predltenie prestávky (DIN 53504)  | cca. 280%   |
| Tvrdosť Shore A (DIN 53505)   | 60  |
| Pevnosť v ťahu(DIN53504)  | 2,20 MPa  |
| Tepelná odolnosť  | -40°C do +100°C, krátkodobo do+200°C  |
| Skladovanie   | Chladné a suché miesto +5°C do+25°C   |
| <b>Odolnosť</b>   |   |
| Mechanická odolnosť   | dobrá   |
| Chemická odolnosť   | príležitostne dobrá   |
| Odolnosť voči slanej vode   | dobrá   |
| Čistiace prostriedky  | dobrá   |
| Zachytávanie nečistôt   | žiadne  |
| Odfarbenie  | žiadne  |
| <b>Vlastnosti</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Bez Izokyanátu a silikónu</li><li>- Prelakovateľné</li><li>- Permanentné elastické</li><li>- Možnosť aplikácie "mokré na mokré"</li><li>- Odoláva UV, počasiu, slanej vode a chlóru</li><li>- Výborná príľnavosť na množstvo povrchov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rýchle tvrdnutie</li><li>- Dostupné farby biela, čierna, šedá, čierna</li><li>- Tepelná odolnosť od -40°C do +100°C (+130°C na krátku dobu 2-3 hodiny)</li><li>- Teplota spracovania +5°C až +40°C</li><li>- Ideálne na práškové lakovanie</li><li>- Nízke zmraštenie</li></ul> |
| Hodnoty sú priemerné hodnoty. Slúžia len na vaše informácie, ale nepreberajú žiadnu záruku.   |   |

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de  
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.



|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| <b>Oblasť aplikácie</b>  |            |              |
| Spájanie nerezových konštrukcií bez napätia, lepenie kovov, plechov, stavebných konštrukcií, klimatizácií, karosárskych dielov a častí vozidiel. Vysoká tepelná odolnosť.<br>MS POLYMÉR HT je dostupný v bielej, čiernej a šedej farbe.  |            |              |
| <b>Popis produktu</b>  |            |              |
| MD MS POLYMER HT je vysoko kvalitné lepidlo na báze MS Polymer. Odolné voči UV žiareniu (okrem transparentného), počasia, soľanky a chlóru. Veľmi dobrá priľnavosť na takmer každom povrchu vo väčšine situácií bez použitia základného náteru. Rýchle vytvrdzovanie. Zmäkčenie spoja sa musí vykonať ihneď po aplikácii mydlovou vodou (bez kyselín). Pre práškové lakovanie. Dosky sú bodovo zvárané. Elastické tesnenia pre karosérie, vozidlá a kontajnery. Konštrukcie na konštrukčné spájanie / nerezové konštrukcie bez napnutia. |            |              |
| <b>RoHS konform</b>  |            |              |
| <b>Balenie</b>   | <b>Kód</b> | <b>Farba</b> |
| 20 cartridges á 440 g  | MMS.HT.W   | biela        |
| 20 cartridges á 440 g  | MMS.HT.S   | gray<br>šeda |
| 20 cartridges á 440 g  |            | čierna       |

**Zastúpenie pre SR: ARIN s.r.o., Domové role 78, 821 05**  
**Bratislava    www.arin.sk    e-mail: arin@arin.sk**

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de  
www.marston-domsel.de