



## MD Kontaktné lepidlo

Fyzické vlastnosti	
Farba	žltkastá
Vôňa	typická pre spreje
Hustota	Cca. 0,82 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita @ 20°C	Cca. 1.700 mPa.s
Bod vzplanutia	<0°C
Suchý obsah	41 ± 2%
Suchý film	elastický, vodeodolný
Skladovateľnosť	24 mesiacov
Teplotná odolnosť	do 80°C
Odolnosť voči ozónu	áno
Odolnosť voči vode	áno
Vlastnosti	
<p>Univerzálne, silné kontaktné lepidlo vhodné na drevo, plasty, dyhy a plastové hrany, kov, gumu, kožu, plst', peny, papier a kartón. MD kontaktné lepidlo má silnú počiatočnú príľnavosť. Kvapalnú, ľahko aplikovateľnú a rýchlo tuhú, ideálnu na hladké povrchy. Elastický lepidlový spoj, vysoká finálna pevnosť, vode odolné. Viac účelové kontaktné lepidlo, ktoré sa ľahko aplikuje. Pevne a rýchlo zlepí spájané povrchy. Trvalo elastické, vyrovnáva namáhanie materiálu, preto je vhodné na flexibilné materiály. Nie je vhodné na Polystyrén, mäkké PVC, PE, PP.</p>	
Spracovanie	
<p>Povrchy musia byť čisté bez oleja a mastnoty. Dvojstranné/ kontaktné lepenie: Na lepené povrchy naneste tenkú rovnomernú vrstvu lepidla, na absorbujúce materiály môžete aj viac krát. Nechajte zaschnúť. Keď je suché na dotyk pritlačte lepené povrchy pevne k sebe. Následná korekcia nie je možná! .</p>	
<p>The values are average values. They serve merely for your information, but assume no warranty.</p>	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de  
www.marston-domsel.de

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.



- Tepelná odolnosť do + 80°C
- Odoláva starnutiu a ozónu
- UV a IR stabilné
- Odoláva rôznym chemickým médiám

Balenie:	Kód
12 plechoviek á 750 g	MPG.D750
24 plechoviek á 250 g	MPG.D250

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.