



MD-FLEX-PU biely kartuša 360g

Farby: čierna, sivá, biela	
Základ	Polyurethan
Konzistencia	pastovitá
Pracovná teplota	+5°C do +30°C
Prietok ISO 7390	<2mm
Zrážanie ISO 10563	10 %
Hustota	1,18 g/ml
Čas 23°C/55% RH	ca. 60 minút
Rýchlosť vytvrdzovania (23°C, 50 % rF)	4 mm/24h
Mrazuvzdornosť do -15°C počas prepravy	áno
Trvanlivosť medzi +5°C a +25°C	12 mesiacov
Mastné po vytvrdnutí	áno
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	-40°C do +90°C
Mechanické vlastnosti 2 mm film	
Tvrdosť-A Hardness A 3s DIN 53505	50
Modul 100% DIN 53504	0,6 mPa.s (N/mm ²)
Predĺženie pri pretrhnutí DIN 53504	>400 %
Opis produktu	
<p>MD FLEX PU materiál je určený na vysoko pevnostné zváranie švov medzi rôznymi konštrukčnými prvkami. MD FLEX PU vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Tesniaca tkanina je odolná voči počasiu, vhodná na lepenie dreva, kovu, skla, keramiky a plastov. MD FLEX PU je odolný voči vode, morskej vode a množstvu kyseliny a lúhu.</p>	
<p>Hodnoty sú priemerné hodnoty. Slúžia len pre vaše informácie, ale nepreberajú žiadnu záruku.</p>	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Inštrukcie

Povrch musí byť čistý a bez oleja a mastnoty. MD FLEX PU sa musí aplikovať zvlhnené. Vlhkosť musí byť zaručená. Súčasti musia byť do 10 minút zmontované. Nie je vhodné pre P.E., P.P. a silikóny. MD FLEX PU je k dispozícii v čiernej, šedej a bielej farbe.

Balenie	Kód
12 kartridžov á 360 g	MPU.S.K310 čierny
12 kartridžov á 360 g	MPU.G.K310 sivý
12 kartridžov á 360 g	MPU.W.K310 biely

Zastúpenie pre SR: ARIN s.r.o., Domové role 78, 821 05
Bratislava www.arin.sk e-mail:
 arin@arin.sk

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de